

iINDUO[®] 100C-T1 PREMIUM

CERTIFICATIONS

TOUS LES TISSUS

OPTION DE FILS



CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	NORMES
COMPOSITION	100% COTON	ISO 1833
ARMURE	CROISÉ 2X2	ISO 7211-1
TITRAGE (NE)	CHAINE 100/2 TRAME 100/2	ISO 7211-5
LAIZE TOTALE / LAIZE UTILE (CM/CM) (+/- 1CM)	146 / 143	ISO 5025
NOMBRE MINIMAL DE FILS PAR CM	CHAINE 60 TRAME 40	ISO 7211-2
MASSE SURFACIQUE (G/M ²) / (G/ML) (+/- 3%)	105 / 153	ISO 3801
ENTRETIEN		ISO 3758:2012

PROPRIÉTÉS	SPÉCIFICATIONS	NORMES
PH	6-8	ISO 3071
RÉSISTANCE À LA TRACTION (N)	CHAINE >300 TRAME >250	ISO 13934-2
GLISSEMENT DES COUTURES (MM)	CHAINE <1MM TRAME <1MM	ISO 13936-2
RÉSISTANCE À L'ABRASION MARTINDALE GARANTIE (NB DE TOURS)	40 000	ISO 12947-2
NOTE MINIMUM BOULOCHAGE + EBOURIFFAGE (BOÎTE - NOTE 1-5)	5	ISO 12945-1
STABILITÉ AU LAVAGE (%)	CHAINE <3 TRAME <3	ISO 5077
TAUX DE SÉCHAGE (%/MIN) TEMPS DE SÉCHAGE (MIN)	0.0097 55	ISO 17617
SPRAY TEST	5/5	ISO 4920
SPRAY TEST APRÈS 20 LAVAGES	4-5/5	ISO 4920 / ISO 6330

TEINTURES	SPÉCIFICATIONS	NORMES
TYPE DE TEINTURE	TISSÉ TEINT	
SOLIDITÉ TEINTURE A LA LUMIÈRE	3	ISO 105-B02
S.T. AU LAVAGE	4,5	ISO 105-C06
S.T. AU FROTTEMENT À SEC	4,5	ISO 105-X12
S.T. AU FROTTEMENT HUMIDE	4,5	ISO 105-X12