

iINDUO®

100C-T1-OY PREMIUM ORGANIC

CERTIFICACIONES

PARA TODAS LAS TELAS

OPCIÓN DE HILOS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	NORMAS
COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN GOTS	ISO 1833
LIGAMENTO	SARJA 2X2	ISO 7211-1
NÚMERO HILO (NE)	URDIMBRE 100/2 TRAMA 100/2	ISO 7211-5
ANCHO TOTAL / ANCHO ÚTIL (CM/CM) (+/- 1CM)	146 / 143	ISO 5025
NÚMERO MÍNIMO DE HILOS POR CM	URDIMBRE 60 TRAMA 40	ISO 7211-2
PESO (G/M²) / (G/ML) (+/- 3%)	105 / 153	ISO 3801
MANTENIMIENTO		ISO 3758:2012

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	NORMAS
PH	6-8	ISO 3071
RESISTENCIA FRENTE A LA TRACCIÓN (N)	URDIMBRE >300 TRAMA >250	ISO 13934-2
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA (MM)	URDIMBRE <1MM TRAMA <1MM	ISO 13936-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Nº DE VUELTAS)	40 000	ISO 12947-2
FORMACIÓN DE PELUSILLA Y DE BOLITAS (RECUADRO - NOTA 1-5)	5	ISO 12945-1
VARIACIONES DIMENSIONALES EN EL LAVADO (%)	URDIMBRE <3 TRAMA <3	ISO 5077
TASA DE SECADO (%/MIN)	0.0097	ISO 17617
TIEMPO DE SECADO (MIN)	55	ISO 17617
SPRAY TEST	5/5	ISO 4920
SPRAY TEST DESPUÉS DE 20 LAVADOS	4-5/5	ISO 4920 / ISO 6330

TINTURAS	ESPECIFICACIONES	NORMAS
TIPO DE TINTE	TEJIDO TEÑIDO	
RESISTENCIA DE LA TINTE A LUZ SOLAR	3	ISO 105-B02
R.T. A LAVADO DOMÉSTICO	4,5	ISO 105-C06
R.T. A FROTE SECO	4,5	ISO 105-X12
R.T. A FROTE HUMEDO	4,5	ISO 105-X12