

# iINDUO<sup>®</sup> 100C-T4 DERBY

## CERTIFICACIONES

PARA TODAS LAS TELAS

OEKO-TEX<sup>®</sup>  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100



OPCIÓN DE HILOS



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	NORMAS
COMPOSICIÓN	100% ALGODÓN	ISO 1833
LIGAMENTO	SARJA 2X2	ISO 7211-1
NÚMERO HILO (NE)	URDIMBRE 70/2 TRAMA 70/2	ISO 7211-5
ANCHO TOTAL / ANCHO ÚTIL (CM/CM) (+/- 1CM)	147 / 151	ISO 5025
NÚMERO MÍNIMO DE HILOS POR CM	URDIMBRE 52 TRAMA 32	ISO 7211-2
PESO (G/M <sup>2</sup> ) / (G/ML) (+/- 3%)	167 / 252	ISO 3801
MANTENIMIENTO		ISO 3758:2012

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	NORMAS
PH	6-8	ISO 3071
RESISTENCIA FRENTE A LA TRACCIÓN (N)	URDIMBRE >500 TRAMA >300	ISO 13934-1:2015
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA (MM)	-	ISO 13936-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (N° DE VUELTAS)	40 000	ISO 12947-2
FORMACIÓN DE PELUSILLA Y DE BOLITAS (RECUADRO - NOTA 1-5)	-	ISO 12945-1
VARIACIONES DIMENSIONALES EN EL LAVADO (%)	URDIMBRE <4 TRAMA <3	ISO 5077
SPRAY TEST	4/5	ISO 4920

TINTURAS	ESPECIFICACIONES	NORMAS
TIPO DE TINTE	TEJIDO TEÑIDO	
RESISTENCIA DE LA TINTE A LUZ SOLAR	3,5	ISO 105-B02
R.T. A LAVADO DOMÉSTICO	4,5	ISO 105-C06
R.T. A FROTE SECO	4,5	ISO 105-X12
R.T. A FROTE HUMEDO	4,5	ISO 105-X12