

iINDUO[®] 100C-O1 OXFORD

CERTIFICACIONES

PARA TODAS LAS TELAS

OPCIÓN DE HILOS



| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|---|---------------------------|---------------|
| COMPOSICIÓN | 100% ALGODÓN | ISO 1833 |
| LIGAMENTO | OXFORD | ISO 7211-1 |
| NÚMERO HILO (NE) | URDIMBRE 40 TRAMA 21/2 | ISO 7211-5 |
| ANCHO TOTAL / ANCHO ÚTIL (CM/CM) (+/- 1CM) | 147 / 144 | ISO 5025 |
| NÚMERO MÍNIMO DE HILOS POR CM | - | ISO 7211-2 |
| PESO (G/M ²) / (G/ML) (+/- 3%) | 167 / 245 | ISO 3801 |
| MANTENIMIENTO | | ISO 3758:2012 |

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|--|-----------------------------|---------------------|
| PH | 6-8 | ISO 3071 |
| RESISTENCIA FRENTE A LA TRACCIÓN (N) | URDIMBRE >300 TRAMA >250 | ISO 13934-2 |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA COSTURA (MM) | URDIMBRE <1MM TRAMA <1MM | ISO 13936-2 |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Nº DE VUELTAS) | 30 000 | ISO 12947-2 |
| FORMACIÓN DE PELUSILLA Y DE BOLITAS (RECUADRO - NOTA 1-5) | 4 | ISO 12945-1 |
| VARIACIONES DIMENSIONALES EN EL LAVADO (%) | URDIMBRE <3 TRAMA <3 | ISO 5077 |
| TASA DE SECADO (%/MIN) | - | ISO 17617 |
| TIEMPO DE SECADO (MIN) | - | |
| SPRAY TEST | 5/5 | ISO 4920 |
| SPRAY TEST DESPUÉS DE 20 LAVADOS | 4-5/5 | ISO 4920 / ISO 6330 |

| TINTURAS | ESPECIFICACIONES | NORMAS |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| TIPO DE TINTE | TEJIDO TEÑIDO | |
| RESISTENCIA DE LA TINTE A LUZ SOLAR | - | ISO 105-B02 |
| R.T. A LAVADO DOMÉSTICO | 4,5 | ISO 105-C06 |
| R.T. A FROTE SECO | - | ISO 105-X12 |
| R.T. A FROTE HUMEDO | - | ISO 105-X12 |